




DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PŁYT WARSTWOWYCH „ARPANEL”

NR DWU/SU PUR/01/2018

1	Nazwa oraz adres producenta	Adamietz Sp. z o.o. 47 – 100 Strzelce Opolskie ul. Braci Prankel 1
2	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	ŚCIENNE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL SU 60 PUR, ARPANEL SU 80 PUR, ARPANEL SU 100 PUR, ARPANEL SU 120 PUR z rdzeniem z sztywnej pianki poliuretanowej
3	Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Płyty warstwowe ARPANEL przeznaczone są do wykonywania ścian zewnętrznych osłonowych, wewnętrznych działowych w obiektach o konstrukcji szkieletowej
4	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 3
5	Nr normy zharmonizowanej	PN-EN 14509:2013 – 12
6	Jednostki badawcze uczestniczące w ustaleniach i badaniach typu wyrobu	- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie - Jednostka notyfikowana numer 1488 - IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden – Jednostka notyfikowana nr 2456 - Fires s.r.o. Batizovce – Jednostka notyfikowana nr 1396
7	Deklarowane właściwości użytkowe	Załącznik 1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta


Jarosław Łoś
Prokurent

Strzelce Opolskie, 30-10-2017

Strona 1 z 2

**ZAŁĄCZNIK 1. do deklaracji właściwości użytkowych nr DWU/SU PUR/01/2018**

Grubość płyty [mm]	60	80	100	120	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiarowe	± 2 mm		± 2 %		PN-EN 14509:2013
Masa płyty [kg/m ²]	10,7	11,5	12,3	13,5	
Gęstość rdzenia z pianki PUR [kg/m ³]	40±3				PN-EN 14509:2013
Okładzina zewn./wew. - Gatunek stali	S280GD+Z; S250GD+Z; S220GD+Z				PN-EN 14509:2013
Rodzaj powłoki organicznej	SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HPS, HDX, INOX, PVDF				PN-EN 14509:2013
Grubość okładzin [mm]	Zewnętrznej: 0,5 - 0,7		Wewnętrznej: 0,4 - 0,7		PN-EN 14509:2013
Profilowanie okładzin	Zewnętrznej: G, L, M8, M14		Wewnętrznej: G, L, M20		
Właściwości mechaniczne rdzenia					
Wytrzymałość na rozciąganie f_{ct} [kPa]	100	100	100	100	PN-EN 14509:2013
Wytrzymałość na ściskanie f_{cc} [kPa]	100	100	100	100	
Wytrzymałość na ścinanie f_{cv} [kPa]	120	120	120	120	
Moduł sprężystości poprzecznej G_c [MPa]	3,1	3,1	3,1	3,1	
Inne właściwości					
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/m*K]	0,022				PN-EN 14509:2013
Współczynnik przenikania ciepła $U_{d,s}$ [W/m ² *K]	0,43	0,29	0,23	0,19	PN-EN 14509:2013
Reakcja na ogień	B-s3,d0			B-s2,d0	PN-EN 14509:2013
Odporność ogniowa	NPD				PN-EN 14509:2013
Wodoszczelność [klasa]	A				PN-EN 14509:2013
Przepuszczalność powietrza	Parcie	C = 0,1136; n = 0,2931			PN-EN 14509:2013
	Ssanie	C = 0,2451; n = 0,1187			
Izolacyjność akustyczna właściwa	25 (-;-4)				PN-EN 14509:2013
Rw (C, C _v) [dB]					
Pochłanianie dźwięku α_w	0,15				PN-EN 14509:2013

Dodatkowe właściwości użytkowe nie ujęte w wykazie zasadniczych charakterystyk wg normy PN-EN 14509:

Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Rozprzestrzenianie ognia	NRO	PN-B-02867