




DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PŁYT WARSTWOWYCH „ARPANEL”

NR DWU/D MIWO/01/2020

1	Nazwa oraz adres producenta	Adamietz Sp. z o.o. 47 – 100 Strzelce Opolskie ul. Braci Prankel 1
2	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	DACHOWE PŁYTY WARSTWOWE ARPANEL D 80/120 MIWO, ARPANEL D 100/140 MIWO, ARPANEL D 120/160 MIWO, ARPANEL D 150/190 MIWO, ARPANEL D 160/200 MIWO, ARPANEL D 180/220 MIWO, ARPANEL D 200/240 MIWO, ARPANEL D 220/260 MIWO z rdzeniem z wełny mineralnej.
3	Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Płyty warstwowe ARPANEL D przeznaczone są do wykonywania przykryć dachowych w obiektach o konstrukcji szkieletowej
4	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 3
5	Nr normy zharmonizowanej	PN-EN 14509:2013 - 12
6	Jednostki badawcze uczestniczące w ustaleniach i badaniach typu wyrobu	- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie Jednostka notyfikowana numer 1488 - IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden – Jednostka notyfikowana nr 2456 - Fires s.r.o. Batizovce – Jednostka notyfikowana nr 1396
7	Deklarowane właściwości użytkowe	Załącznik nr 1.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta


Jarosław Łoś
Prokurent

ZAŁĄCZNIK 1. do Deklaracji właściwości użytkowych

NR DWU/D MIWO/01/2020

Grubość płyty [mm]	80/120	100/140	120/160	150/190	160/200	180/220	200/240	220/260	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiarowe	± 2 %								PN-EN 14509:2013
Masa płyty [kg/m ²]	19,1	20,9	23,4	26,2	27,3	29,3	31,3	33,4	
Gęstość rdzenia MIWO [kg/m ³]	105±10%								PN-EN 14509:2013
Okładzina zew.n./wew. - Gatunek stali	S280GD+Z; S250GD+Z; S220GD+Z								PN-EN 14509:2013
Rodzaj powłoki organicznej	SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HPS, HDX, INOX, PVDF								PN-EN 14509:2013
Grubość okładzin [mm]	Zew. zewnętrznej: 0,6 - 0,7				Wew. wewnętrznej: 0,5 - 0,7				PN-EN 14509:2013
Profilowanie okładzin	Zew. zewnętrznej: T				Wew. wewnętrznej: G, L, M20				
Właściwości mechaniczne rdzenia									
Wytrzymałość na rozciąganie f_{ct} [kPa]	120	120	120	120	120	120	120	120	PN-EN 14509:2013
Wytrzymałość na ścislenie f_{cc} [kPa]	70	70	70	70	67	61	55	50	
Wytrzymałość na ścinanie f_{cv} [kPa]	45	45	45	45	45	45	45	45	
Moduł sprężystości poprzecznej G_c [MPa]	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
Inne właściwości									
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/m*K]	0,04								PN-EN 14509:2013
Współczynnik przenikania ciepła $U_{d,s}$ [W/m ² *K]	0,48	0,39	0,32	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	PN-EN 14509:2013
Reakcja na ogień	A2-s1,d0								PN-EN 14509:2013
Odporność ogniowa	NPD	RE 120; REI 90							PN-EN 14509:2013
Rozprzestrzenianie ognia	Broof (t _f)								PN-EN 14509:2013
Wodoszczelność [klasa]	A								PN-EN 14509:2013
Przepuszczalność powietrza	Parcie	C = 1,2824; n = 0,1683							PN-EN 14509:2013
	Ssanie	C = 0,3920; n = 0,2373							
Izolacyjność akustyczna właściwa R_w (C, C _v) [dB]	30 (-1;-3)					31 (-1,-3)			PN-EN 14509:2013
Pochłanianie dźwięku α_w	0,2								PN-EN 14509:2013